



## Кнауф Finisch-Pastös

Гипсена глетмаса за внатрешна употреба

**Материјал:** Кнауф Top-Finisch е прашкаст материјал за фино глетување, на база на гипс и додатоци, прилагоден на областа на примена (според EN 13963).

**Подрачје на примена:** Кнауф Top-Finisch се препорачува за завршно (фино) глетување на бетонски или малтерисани површини, како и гипсени плочи (за внатрешна примена).

Кнауф Top-Finisch може да се нанесува во дебелини од 0-4 мм, се препорачува за израмнување на пукнатини и шуплини и за завршно глетување на големи површини.

**Подлога/припрема:** подлогата мора да е носива, цврста и обеспрашена. Кај основни малтери не треба

посебна припрема на површината – препорачливо е на овие површини нанесување „свежо на свежо“. Кај бетонски површини претходно површината се премачкува со Кнауф Betokontakt (1:3 разреден). Кај стари малтери површината претходно се покрива со Кнауф Tiefengrund (1:3 разреден). Кај гипсканите плочи не е потребна некоја посебна припрема – глетмасата се нанесува директно на плочата.

**Подготовка:** Кнауф Top-Finisch се припрема во чисти садови (без стврднати остатоци од претходната работа). 1 кг Кнауф Top-Finisch се меша со 0,52л чиста вода, се остава да отстои 3-5 минути и

повторно кратко се промешува пред нанесувањето.

**Време на обработка:** околу 90 минути.

**Потрошувачка:** 1kg на m<sup>2</sup> за 1mm слој.

**Складирање:** до 6 месеци на дрвени палети.

**Забелешки:** температурата на подлогата и на воздухот треба да најмалку +5°C. Стврднатиот материјал не смее да се меша со вода и да се користи за повторна обработка. Кнауф Top-Finisch не смее да се користи за пополнување и обработка на споеви кај гипсени плочи.